

Стержни стеклопластиковые электроизоляционные.

Физико-механические характеристики и цены

Наименование параметра	СПП Ø2,6	СПП Ø4	СПП Ø5	СПП Ø6	СПП Ø8	СПП Ø10	СПП Ø12	СПП Ø16	СПП Ø20	СПП Ø22	СПП Ø26	СПП Ø30	СПП Ø36	СПП Ø40
Плотность, кг/м ³	1800-2000													
Прочность при разрыве, МПа, не менее:	700													
Водопоглощение за 24 часа, %, не более:	0,03													
Ударная вязкость поперек волокон, кДж/м ² , не менее:	250													
Электрическая прочность вдоль волокон при частоте 50 Гц, в условиях комнатной среды, кВ эфф/мм, не менее:	3,5													
Изгибающее напряжение при разрушении поперек волокон, МПа, не менее:	700													
Масса одного погонного метра, кг:	0,011	0,025	0,04	0,065	0,108	0,150	0,240	0,410	0,630	0,750	1,200	1,413	2,030	2,512
Цена одного погонного метра, гривны без НДС:	2,47	3,25	3,50	3,85	5,05	7,26	9,20	15,71	24,13	28,72	45,95	54,10	77,70	96,14
Цена одного погонного метра, гривны с НДС:	2,96	3,90	4,20	4,62	6,06	8,71	11,04	18,65	28,95	34,46	55,14	64,92	93,24	115,3



Цены действительны до 1.06.2009г.

Условия поставки - предоплата.

Срок поставки – 10 дней после получения предоплаты (или по договоренности).

Доставка заказчику перевозчиком «САТ» или «Ночной экспресс».